





TERRASSE ETANCHE

Revêtement d'étanchéité coloré

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

Définition :

Peinture souple semi épaisse, destinée à l'étanchéité des terrasses et accessoires de toitures.
Formule professionnelle applicable sur supports poreux et anciens supports bitumeux.
Résiste au vieillissement, aux UV et aux variations climatiques.
Colmate les fissures, fuites et infiltrations.
L'utilisation d'armature de renfort permet de réaliser des revêtements de très grande résistance.

Préparation des supports :

Nettoyage:

Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules non adhérentes.

Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5 cm) et être parfaitement durs et cohérents. Les fonds seront parfaitement secs à l'application.

Les matériaux souillés et les supports trop alcalins seront traités avec un shampoing ciment et béton (l'alcalinité pourrait nuire à l'accrochage de la peinture).

Traitement:

Dans le cas d'une toiture humide ou malade, il faut avant tout traiter les causes de l'humidité en appliquant respectivement un produit antimousse ou un produit anti-salpêtre (selon le phénomène rencontré) et un produit durcisseur avant application.

Application :

La peinture "TERRASSE ETANCHE" s'applique en 2 couches épaisses (au minimum), sans tirer sur le produit pour former une chape d'une épaisseur continue suffisante (1 mm minimum).

Diluer la première couche (env 40% d'eau) pour améliorer la pénétration du produit et puis appliquer grassement la seconde sans dilution.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie, d'humidité nocturne ou de gel.

Le support devra être bien sec (3 jours après lavage sans pluie).



ETANCHEITE

V 1.1
QFE04-02-18
Révision 1 du 02.04.04

Caractéristiques :

NATURE	Revêtement phase aqueuse à base de copolymères acryliques spéciaux formant un film épais très élastique.		
DENSITE	1,42 ± 0,02 à 25° C		
VISCOSITE	90 – 95 poises à 25° C		
ASPECT	MAT (2 - 4 gloss. à 60° d'angle)		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		4 heures	12 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25° C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	0,5L à 1,5L par M ²		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Raclette, spatule, brosse ou rouleau		

Précautions d'emploi :

Pas d'humidité excessive dans les 12 h et circulaire après 48 h
Craint le gel au stockage.

Teintes :

Noir.

Conditionnements :

0.5L – 2.5L